

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 38.1—2009
代替 YS/T 38.1—1992

YS/T 38.1—2009

高纯镓化学分析方法 第1部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法

中华人民共和国有色金属
行业标准
高纯镓化学分析方法
第1部分：硅量的测定
钼蓝分光光度法
YS/T 38.1—2009

*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn
电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 7 千字
2010年4月第一版 2010年4月第一次印刷

*

书号：155066·2-20470 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533



YS/T 38.1-2009

2009-12-04 发布


2010-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

5.4 测定

5.4.1 按图1,将试料(5.1)置于湿润的铂坩埚中;将铂坩埚放入石英密闭蒸发器内。往氯化氢发生器内加入约200 mL盐酸(3.1);于分液漏斗中加入硫酸(3.2)。

5.4.2 缓慢拧动漏斗活塞,将硫酸(3.2)滴入发生瓶内;视洗气瓶内产生连续可数的氯化氢气泡后,接通密闭蒸发器;打开射水泵,保持气流平衡。



- 1——氯化氢发生器;
- 2——盛去离子水洗气瓶;
- 3——石英密闭蒸发器;
- 4——石墨保温套;
- 5——电炉;
- 6——缓冲瓶;
- 7——盛氯化钠溶液吸收瓶;
- 8——射水泵;
- 9——温度计;
- 10——铂坩埚

图1 分离镓装置示意图

5.4.3 加热,使密闭器温度逐渐升至约200℃。镓逐渐溶解,并以白色雾状三氯化镓挥发,待挥发完毕;继续通气约10 min,停止加热。稍冷,启开密闭器,盖好铂坩埚盖。

5.4.4 将铂坩埚移至防尘手套箱内。加入0.5 mL硫酸(3.3),滴加约0.05 mL氢氟酸(3.5),室温放置1 h或在约45℃水浴上放置20 min。加4 mL硼酸(3.6),用水稀释至5 mL。放置5 min。试液移入塑料试管中。

5.4.5 加1 mL钼酸铵(3.7),置试管于约30℃水浴中20 min,加0.5 mL酒石酸(3.8),放置5 min,加1 mL硫酸(3.4),0.3 mL还原剂(3.9)。(每加一种试剂均需混匀)。放置15 min。

5.4.6 将部分试液(5.4.5)移入3 cm比色皿中,以水为参比,于分光光度计波长810 nm处测量其吸光度。

5.4.7 从工作曲线上查出相应的硅量。

5.5 工作曲线的绘制

5.5.1 移取0 mL、0.10 mL、0.20 mL、0.30 mL、0.40 mL、0.50 mL硅标准溶液(3.11),分别置于一组塑料试管中,加入0.5 mL硫酸(3.3)滴加约0.05 mL氢氟酸(3.5),4 mL硼酸(3.6),用水稀释至5 mL,放置5 min。以下按5.4.5、5.4.6进行。

5.5.2 减去试剂空白的吸光度,以硅量为横坐标,吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

前 言

YS/T 38《高纯镓化学分析方法》分为两个部分:

——第1部分:《高纯镓化学分析方法 硅量的测定 钼蓝分光光度法》;

——第2部分:《高纯镓化学分析方法 锌、钛、铬、锰、镍、钴、铜、锌、镉、锡、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法》。

本部分为YS/T 38的第1部分。

本部分代替对YS/T 38.1—1992《高纯镓化学分析方法 钼蓝分光光度法测定硅量》。

本部分与YS/T 38.1—1992相比,主要有如下变动:

——对原方法表述格式进行了修改。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位:北京有色金属研究总院。

本部分参加起草单位:株洲冶炼集团、峨嵋半导体厂。

本部分主要起草人:刘英、刘红、高燕、金智宏、王炎。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

——YS/T 38.1—1992。