

DB41

河南省地方标准

DB41/T 1367—2017

翡翠饰品质量等级评价

地方标准信息服务平台

2017-02-10 发布

2017-05-10 实施

河南省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由河南省珠宝玉石标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：河南省产品质量监督检验院、云南省珠宝玉石质量监督检验研究院。

本标准主要起草人：戴洁、刘楠、王笑娟、赵宁、侯永锋、宁娜静、邓昆。

本标准参加起草人：邹蕾、张立新、田政、贾昊。

地方标准信息服务平台

翡翠饰品质量等级评价

1 范围

本标准规定了翡翠饰品质量等级评价的术语和定义、评价方法及要求。

本标准适用于翡翠饰品质量等级评价。

本标准不适用于翡翠原材料、“人工处理”的、未经抛光的或镶嵌的翡翠饰品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16552 珠宝玉石 名称

GB/T 16553 珠宝玉石 鉴定

GB/T 23885 翡翠分级

3 术语和定义

GB/T 16552、GB/T 16553、GB/T 23885中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

翡翠

主要由硬玉或由硬玉及与其呈类质同像的其它钠质（钠钙质）辉石组成的、具工艺价值的矿物集合体（可含闪石、长石等矿物）。摩氏硬度6.5~7，密度 $3.34 (+0.06, -0.09) \text{ g/cm}^3$ ，折射率 $1.666 \sim 1.680 (\pm 0.008)$ ，点测 $1.65 \sim 1.67$ 。

3.2

标准光源

色温在4500 K~5500 K范围内的日光灯。

3.3

颜色（色）

翡翠饰品颜色的艳丽纯正和色度的深浅浓淡程度。

3.4

比色板或比色纸

用作翡翠比色背景的非荧光、无明显定向反射作用的白色板或白色纸。

3.5

比色卡

表示一定颜色的标准样品卡。

3.6

透明度（水）

翡翠饰品对光的透过能力。