

分类号	案卷号	件号
G4A1		116

ICS 83.140.20
G 33
备案号: 32011-2012

DB44

广东省地方标准

DB44/T 891—2011

吸塑用复合聚氯乙烯装饰片材

Composite polyvinyl chloride decorative sheet for vacuum-thermoform

地方标准信息服务平台

2011-08-22 发布

2011-11-15 实施

广东省质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由佛山市技术标准研究院提出。

本标准由广东省质量技术监督局归口。

本标准起草单位：佛山市技术标准研究院、佛山市天安塑料有限公司、广东省东莞市质量技术监督标准与编码所、佛山市质量计量监督检测中心。

本标准主要起草人：宋岱鏊、杨梅慧、吴白超、丰俊湘、任少东、龚悦、罗岳泰、宛霞、邓天彩。

本标准首次发布。

地方标准信息服务平台

吸塑用复合聚氯乙烯装饰片材

1 范围

本标准规定了吸塑用复合聚氯乙烯装饰片材（简称装饰片材）的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入助剂经压延法制成硬质或半硬质半成品，由印刷、复合、压花等工艺制成复合聚氯乙烯片材，该产品用于采用吸塑成型的表面装饰。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 730—2008 纺织品 色牢度试验 蓝色羊毛标样（1~7）级的品质控制（ISO 105—B08:1995, MOD）

GB/T 1040.3—2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件（ISO 527—3:1995, IDT）

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859—1:1999, IDT）

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境（GB/T 2918—1998, ISO 291:1997, IDT）

GB/T 3830—2008 软聚氯乙烯压延薄膜和片材

GB/T 4893.1 家具表面耐冷液测定法

GB/T 4893.2 家具表面耐湿热测定法

GB/T 4893.3 家具表面耐干热测定法

GB/T 6672 塑料薄膜和薄片厚度测定 机械测量法（GB/T 6672—2001, ISO 4593:1993, IDT）

GB/T 6673 塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定（GB/T 6673—2001, ISO 4592:1992, IDT）

GB/T 8807 塑料镀固充泽试验方法

GB 9985 手洗餐具用洗涤剂

GB 13102 炼乳卫生标准

GB/T 16422.3 塑料实验室光源暴露试验方法 第3部分：紫外紫外灯（GB/T 16422.3—1997, ISO 4892—3:1994, MOD）

GB/T 17657—1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

QB/T 1130 塑料直角耐裂性能试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

料柱痕