



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**СТЕКЛО ВИТРИННОЕ
НЕПОЛИРОВАННОЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7380—77

Издание официальное

Цена 3 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва**

СТЕКЛО ВИТРИННОЕ НЕПОЛИРОВАННОЕ

Технические условия

Unpolished glass for shop-windows.
SpecificationsГОСТ
7380—77*Взамен
ГОСТ 7380—68

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 7 декабря 1977 г. № 188 срок введения установлен

с 01.01.79

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на листовое неполированное стекло, предназначенное для заполнения световых проемов ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры листов стекла должны быть, мм:
по длине и ширине

3950×2950	2850×1950
2950×2950	2850×1450
2950×2850	2250×1450
2950×2550	1950×1950
2950×2250	1950×1450
2950×1950	1450×1450
2950×1650	

по толщине — 6,5 мм.

Примечание. Допускается для строительства уникальных зданий, а также для ремонта зданий по соглашению изготовителя с потребителем изготавливать листы стекла других размеров по длине и ширине.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Отклонения размеров листов стекла не должны превышать, мм:

±3 — по длине и ширине;
±0,5 — по толщине.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (май 1986 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС 4—86).

© Издательство стандартов, 1986

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Листы стекла должны иметь прямоугольную форму. Разность длин диагоналей листов стекла не должна превышать 8 мм.

2.2. Листы стекла должны иметь равномерную толщину. Разнотолщинность, т. е. колебание толщины одного и того же листа, не должна превышать 0,5 мм.

2.3. Листы стекла должны иметь ровные кромки и целые углы. Сколы и щербинки в кромках листа не допускаются длиной (считая от края к центру листа) более 6 мм.

Повреждения углов листов стекла не допускаются размером более 5 мм по биссектрисе.

2.4. По показателям внешнего вида (порокам) листы стекла должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Норма на 1 м ² стекла	
	высшей категории	первой категории
Пузыри размером: до 1 мм от 1 до 8 мм включ.	Не допускаются в сосредоточенном виде Не допускаются в количестве более: 3 шт. 6 шт. Не допускаются	
Инородные разрушающие включения (частицы огнеупорных или других материалов)		
Инородные неразрушающие включения (непроваренные частицы шихты, закристаллизовавшееся стекло, свиль узловая) размером: до 1 мм от 1 до 3 мм включ.	Не допускаются в сосредоточенном виде Не допускаются в количестве более: 1 шт. на 2 м ² стекла 1 шт.	
Царапины волосные грубые	Не допускаются в сосредоточенном виде Не допускаются общей длиной более: 40 мм 60 мм	

Примечания:

1. Пороки стекла, не предусмотренные табл. 1, приравниваются к тем порокам, с которыми они имеют наибольшее сходство.

2. Пороки стекла, кроме инородных разрушающих включений, находящиеся на расстоянии не более 15 мм от кромки листа стекла, не нормируются.