

中華民國國家標準	硬質聚氯乙烯管之耐丙酮性測定法	總號	5857
CNS		類號	K 6533

Determination of Resistance to Acetone of Unplasticized
Polyvinyl Chloride (PVC) Pipes

1. 適用範圍：本標準規定硬質聚氯乙烯管之耐丙酮性測定法。
2. 試 藥：丙酮（分析試藥級）。
註：丙酮具有吸濕性，任何水份存在，將改變測定結果，故使用無水丙酮或採事先防範丙酮吸收水份為必須步驟。
3. 儀 器：燒杯；置有丙酮與試樣。
4. 試 樣：由待測品中取長約 100 公釐之試樣。
5. 步 驟：將試樣浸入室溫之丙酮中約 25 公釐，兩小時後取出試樣，檢驗表面有無層離或解離。
6. 測定報告：測定報告須參閱本標準，若有層離或解離現象，則應加以註明。

公 布 日 期
69 年 7 月 9 日

經 濟 部 標 準 檢 驗 局 印 行

修 訂 日 期
年 月 日

印行日期94年10月

本標準非經本局同意不得翻印

甲 4 (210 × 297)