

中華民國國家標準	醇酸樹脂系三聚磷酸鋁防銹底漆	總號	12266
<b>CNS</b>		類號	K2201

## Alkyd Resin Aluminium Tri-Polyphosphate Anticorrosive Primer

- 適用範圍：本標準適用於鋼鐵製品及鑄造物防蝕用醇酸樹脂系三聚磷酸鋁防銹底漆。  
備考：本品係由三聚磷酸鋁防銹顏料與醇酸樹脂及熟煉乾性油為主要原料，經充分煉製而成。
- 品質：須符合下表之規定。

表

項 目	品 質
容器內狀態	攪拌時應無堅硬結塊且均勻
研磨細度 (um)	40 以下
作業性	無礙於刷塗或噴塗作業
乾燥時間 (hr)	16 以下 (半堅結)
塗膜外觀	應均勻平滑、無起泡、流痕及高低不平現象
儲存安定性	應無異狀
遮蓋力 (m <sup>2</sup> /L)	12.5 以上
上塗適合性	無礙於上塗
耐屈曲性	應無龜裂、剝離等現象
耐鹽水性	應無生銹、起泡、剝離等現象
加熱殘分 (%)	60.0 以上
溶劑不溶物 (%)	40.0 以上
溶劑不溶物中 磷酐 (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) 含量 (%)	14.0 以上
溶劑不溶物中 氧化鋁 (A <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) 含量 (%)	4.0 以上
溶劑不溶物中 氫氯酸不溶性磷酐 (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) 含量 (%)	10.5 以上
溶劑不溶物鉛中 (Pb) 含量 (%)	0.06 以下
溶劑可溶物中酞酐之定性	含有酞酐

(共 2 頁)

公布日期  
77年4月21日

經濟部標準檢驗局印行

修訂日期  
83年11月2日

印行日期94年10月

本標準非經本局同意不得翻印

A4 (210 × 297)