

ICS 59.060.10
B 32



中华人民共和国国家标准

GB 19635—2005

GB 19635—2005

棉花 长绒棉

Cotton—Sea island cotton

中华人民共和国
国家标准
棉花 长绒棉
GB 19635—2005

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.bzcb.com

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 18 千字
2005年3月第一版 2005年3月第一次印刷

*

书号: 155066·1-22381 定价 12.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB 19635—2005

2005-01-24 发布

2005-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的全部技术内容为强制性。

本标准在地方标准 DB/6500B32014—1989《长绒棉》的基础上进行制定,且做了较大的改进,自本标准实施之日起,DB/6500B32014—1989 废止。

本标准由新疆维吾尔自治区质量技术监督局提出。

本标准由中国纤维检验局归口。

本标准起草单位:新疆维吾尔自治区纤维检验局、新疆溢达纺织有限公司、新疆棉麻公司、新疆维吾尔自治区农业厅。

本标准主要起草人:马兆仁、张茂疆、杜卫东、周献珠、梁继华、钟民、马玄、蔡国锦。

出皮棉中分别抽取样品检验回潮率、含杂率、马克隆值,其余样品供检验品级、长度。

9.2.2 成包皮棉批样检验:先从批样中抽取含杂率检验样品供含杂率检验,避免杂质失落;剩余样品在检验品级后,再分别抽取样品进行长度、马克隆值和异性纤维检验。回潮率批样供回潮率检验用。

9.3 成包皮棉组批规则

9.3.1 成包皮棉组批应类型、主体品级、长度级、主体马克隆值级相同。

9.3.2 同一批棉花中,不允许有跨主体品级的棉花;与主体品级相邻品级的棉花比例不得超过 20%。不符合者应挑包整理或协商处理。

注:跨主体品级指主体品级及其上下相邻品级之外的其他品级。

9.3.3 成批棉花可以分证,不宜合证。如零星棉包需要合证,必须类型、主体品级、长度级及马克隆值级相同,回潮率相差不超过 1%,含杂率相差不超过 0.5%。合证后的回潮率、含杂率按加权平均计算。

10 检验证书

10.1 成包皮棉按批出具棉花检验证书。

10.2 棉花检验证书是棉花的质量凭证。经专业纤维检验机构检验的棉花,以专业纤维检验机构出具的检验证书为棉花的质量凭证;未经专业纤维检验机构检验的棉花,供方的检验证书为棉花的质量凭证;需方对供方检验结果有异议的,可向专业纤维检验机构申请检验,以其出具的检验证书为准。

10.3 棉花检验证书应载明下列内容:产品名称、批号、包数、棉花产地、棉花加工单位、检验项目及检验结果(主体品级及相邻品级比例、长度级及各长度级比例、主体马克隆值级和各马克隆值级比例、异性纤维、回潮率、含杂率、毛重、公定检验)、检验单位、检验人员、签发证书日期、证书编号、证书有效期、备注(合证棉花需在备注中注明)。

10.4 棉花检验证书有效期一年,从签发之日起计算。超过证书有效期的棉花应重新进行检验,按重新检验结果出证。

11 包装及标志

11.1 棉花成包时,必须包装完整,各包重量相当,不得将油花、脚花及危害性杂物等混入包内。

11.2 棉花包装按 GB/T 6975 执行。

11.3 质量标识的标示方法及代号

长绒棉质量标识按类别、主体品级、长度级、主体马克隆值级顺序标示。

类别代号:长绒棉用“L”标示;

品级代号:一级至五级用“1”……“5”标示;

长度代号:33 毫米至 39 毫米用“33”……“39”标示;

马克隆值级代号:五个级分别用 A、B₁、B₂、C₁、C₂ 标示。

示例:一级长绒棉,长度 39 毫米,马克隆值 B₁ 级,质量标示为 L139B₁;

三级长绒棉,长度 35 毫米,马克隆值 A 级,质量标示为 L335A。

余类推。

11.4 标志

每一棉包两包头用黑色刷明标志:棉花产地(省、自治区、直辖市和县)、棉花加工单位、棉花质量标识、批号、包号、棉花毛重、生产日期、异性纤维。

12 储存与运输

12.1 成包皮棉在贮存时要根据棉花产地、批次、主体品级、长度级、主体马克隆值级分类存放,注意通风、防潮、防止霉变和火灾。

棉花 长绒棉

1 范围

本标准规定了长绒棉的术语和定义、籽棉采摘晾晒存放和出售、籽棉收购和加工、质量要求、抽样、检验方法、检验规则、检验证书、包装及标志、储存、运输等内容。

本标准适用于生产、收购、加工、经营、储备、使用的长绒棉。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 6100 棉纤维线密度试验方法 中段称重法

GB/T 6102.1 原棉回潮率试验方法 烘箱法

GB/T 6102.2 原棉回潮率试验方法 电测器法

GB/T 6103 原棉疵点试验方法

GB/T 6498 棉纤维“马克隆值”试验方法

GB/T 6499 原棉含杂率试验方法

GB/T 6975 棉花包装

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 13783 棉纤维断裂比强度的测定 平束法

GB/T 13786 棉花分级室的模拟昼光照明

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

主体品级 cotton modal grade

含有相邻品级的一批棉花中,所占比例 80%及以上的品级。

3.2

毛重 gross weight

棉花及其包装物重量之和。

3.3

净重 net weight

毛重扣减包装物重量后的重量。

3.4

准重 conventional weight

净重按棉花标准含杂率折算后的重量。

3.5

公定重量 conditioned weight

净重按棉花公定回潮率和标准含杂率折算后的重量。

3.6

籽棉准重衣分率 conventional lint percentage of seed cotton

从籽棉上轧出的皮棉准重占相应籽棉重量的百分率。