

## 前 言

GB/T 6901《硅质耐火材料化学分析方法》分为以下 11 个部分：

- 第 1 部分：重量法测定灼烧减量；
- 第 2 部分：重量-钼蓝光度法测定二氧化硅量；
- 第 3 部分：氢氟酸重量法测定二氧化硅量；
- 第 4 部分：邻二氮杂菲光度法测定氧化铁量；
- 第 5 部分：铬天青 S 光度法测定氧化铝量；
- 第 6 部分：EDTA 容量法测定氧化铝量；
- 第 7 部分：二安替比林甲烷光度法测定二氧化钛量；
- 第 8 部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙、氧化镁量；
- 第 9 部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠量；
- 第 10 部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化锰量；
- 第 11 部分：钼蓝光度法测定五氧化二磷量。

本部分为 GB/T 6901 的第 10 部分。

本部分代替 GB/T 6901.10—1986《硅质耐火材料化学分析方法 原子吸收分光光度法测定氧化锰量》。

本部分与 GB/T 6901.10—1986 相比主要变化如下：

- 增加了前言、规范性引用文件、质量保证和控制、试验报告各章；
- 对试样制备作了详细规定，增加了可操作性；
- 增加了对分析值修约位数的规定，并允许采用其他规定；
- 按 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写规则》和 GB/T 20001.4—2001《标准编写规则 第 4 部分：化学分析方法》的规定对结构和格式进行了调整。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由全国耐火材料标准化技术委员会(SAC/TC193)归口。

本部分起草单位：洛阳耐火材料研究院、山西省西小坪耐火材料有限公司。

本部分主要起草人：梁献雷、郭秋红、顾启璋、张慧荣。

本部分所代替的历次版本发布情况为：

- GB/T 6901.10—1986。

## 硅质耐火材料化学分析方法

### 第 10 部分:火焰原子吸收光谱法测定氧化锰量

#### 1 范围

本部分规定了火焰原子吸收光谱法测定氧化锰量的方法。

本部分适用于硅质耐火材料中氧化锰量的测定。测定范围(质量分数)为 0.01%~0.50%。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 6901 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 6901.1—2004 硅质耐火材料化学分析方法 第 1 部分:重量法测定灼烧减量

GB/T 7728 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 10325 定形耐火制品抽样验收规则

GB/T 12805 实验室玻璃仪器 滴定管

GB/T 12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管

GB/T 17617 耐火原料和不定形耐火材料 取样

#### 3 原理

试样用氢氟酸-高氯酸分解后,制成盐酸溶液。硅的干扰借用氢氟酸分解试样挥散消除。钛的干扰加入铯盐消除影响。于原子吸收光谱仪波长 279.5 nm 处测量氧化锰的吸光度。

#### 4 试剂

4.1 铯溶液(含 Sr 50 mg/mL):称取 152 g 氯化铯( $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ )于 250 mL 烧杯中,用水溶解,移入 1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。

4.2 氢氟酸(40%):优级纯。

4.3 高氯酸(70%):优级纯。

4.4 盐酸(1+1):用优级纯盐酸配制。

4.5 氧化锰标准溶液(含 MnO 0.1 mg/mL):

称取 0.387 2 g 金属锰(99.99%),置于 250 mL 烧杯中,加入 10 mL 盐酸(4.4),待其溶解后移入 500 mL 容量瓶(5.4)中,用水稀释至刻度,摇匀。用移液管(5.3)移取此溶液 50 mL 于 500 mL 容量瓶(5.4)中,用水稀释至刻度,摇匀。

4.6 氧化锰标准溶液(含 MnO 25  $\mu\text{g}/\text{mL}$ ):

用移液管(5.3)移取 50 mL 氧化锰标准溶液(4.5),置于 200 mL 容量瓶(5.4)中,用水稀释至刻度,摇匀。