

ICS 81.060.20
分类号: Y24
备案号: 11410-2003

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T 2580—2002

代替 QB/T 3567—1999, QB/T 3732.2—1999

精细陶瓷烹调器

Fine ceramic cookware

2002-12-27 发布

2003-04-01 实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布

前 言

本标准是对原轻工业部发布的专业标准 ZB/TY 20003—1989《陶瓷烹调器砂锅热稳定性测定方法》和原国家标准 GB/T 10817.2—1989《普通陶器 砂锅》(该二标准曾由国轻行〔1999〕112 号文发布转化标准编号为 QB/T 3567—1999 和 QB/T 3732.2—1999, 内容不变)相应的修订。修订内容如下:

- 新增了对精细陶瓷烹调器产品的技术要求;
- 对热稳定性测试原理及方法作了较大的改动;
- 新增了对渗漏的技术要求和测试方法;
- 对产品检验规则作了必要的补充。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国陶瓷标准化中心归口。

本标准起草单位:景德镇莱斯特特种陶瓷有限责任公司、宜兴荣华陶瓷有限公司、中华人民共和国九江出入境检验检疫局。

本标准主要起草人:李 锋、徐泽跃、徐志勇、姜 明、李玉麒、王伟军。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

- QB/T 3567—1999 (原 ZB/TY 20003—1989);
- QB/T 3732.2—1999 (原 GB/T 10817.2—1989)。

本标准自实施之日起,同时代替原国家轻工业局发布的轻工行业标准 QB/T 3567—1999《陶瓷烹调器砂锅热稳定性测定方法》和 QB/T 3732.2—1999《普通陶器 砂锅》。

精细陶瓷烹调器

1 范围

本标准规定了精细陶瓷烹调器的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于精细陶瓷烹调器皿。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB/T 2829—1987 周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）

GB/T 3300—1991 日用陶瓷器变形检验方法

GB/T 3301—1991 日用陶瓷器的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法

GB/T 3303—1982 日用陶瓷器缺陷术语

GB/T 5000—1985 日用陶瓷名词术语

GB 8058—2003 陶瓷烹调器铅、镉溶出量允许极限和检测方法

GB/T 11423—1989 日用陶瓷纸箱包装技术条件

3 术语

GB/T 5000—1985 和 GB/T 3303—1982 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

陶瓷烹调器

用于加热制备食物的陶瓷烹调器皿。

3.2

精细陶瓷烹调器

胎体细腻、釉面光滑、防渗漏性能好、耐热性能高、热稳定性温差不低于 380℃（按中、小型产品判定）的陶瓷烹调器皿。

4 产品分类

产品按其外口径或容量分为小、中、大型，其规格尺寸见表 1。外口径与产品高度之比 ≥ 2 时，以外口径确定其类型；外口径与产品高度之比 < 2 时，以容量确定其类型。

表 1

类 别	类 型		
	小 型	中 型	大 型
外口径, mm	<170	170~230	>230
容 量, mL	<1000	1000~2500	>2500